UniversalTermoPack
универсальная термоусадочная упаковка

Технические характеристики промышленной термоусадочной пленки марки Dr.Shrink

Характеристика	Метод измерения	Единицы измерения	Пленка 152 мкм	Пленка 178 мкм	Пленка 203 мкм
Толщина	ASTM D 1593	mil	6	7	8
		мкм	152	178	203
Температура усадки	ASTM D 2732	°F	275	275	275
		°C	135	135	135
Текучесть (продольное/поперечное направления)	ASTM D 882	psi	1450/1300	1450/1300	1450/1300
		кг/см^2	102/91.4	102/91.4	102/91.4
Разрыв (продольное/поперечное направления)	ASTM D 882	psi	3000/3000	3000/3000	3000/3000
		кг/см^2	211/211	211/211	211/211
Удлинение при разрыве (продольное/поперечное направления)	ASTM D 882	%	635/735	675/775	700/800
Сопротивление разрыву	ASTM D 1922	грамм	750/1400	900/1600	1100/1750
Сопротивление удару	ASTM D 1709	грамм	770	825	900

*Приведены данные компании Dr.Shrink inc.